Geistlich
Ligamenta

Holzleim Miracol 8F1

Désignation du produit	Colle à bois, résistante à l'eau
Composition	Dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)
Emploi	Pour toutes les sortes de bois et matériaux dérivés du bois. Indiquée pour les collages intérieurs subissant à court terme les effets de l'eau ou étant soumis à une humidité de l'air élevée (EN 204-D3).
Spécifications de livraison	
Forme de livraison	liquide
Viscosité (Epprecht TV)	4000 - 6000 mPa.s
Teneur en matière solide	50 % - 52 %
Valeur pH	2.5 - 3.5
Données supplémentaires	
Poids spécifique	env. 1.07 g/ml
Dilution	eau
Inflammable	non
Point blanc	+7 °C
Stabilité au gel	A protéger du gel. Laisser dégeler la colle livrée durcie en raison du gel dans une pièce à bonne température (20°C)
Décoloration	Au contact du fer, les bois riches en tannin peuvent se colorer foncé.
Prétraitement	
Surface d'encollage	Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussières et d'huile
Humidité du bois	6 - 12 %
Mode d'emploi	
Application	Appliquer suffisamment de colle sur les deux faces
Température de travail	15 - 25 °C
Période d'attente ouverte	assembler dans les 8 minute
Temps de pression	Presser fortement pendant 10 minutes.
Caractéristiques du film	
Résistance finale maximum	après 7 jours
Résistance à la chaleur	EN 14257 (WATT91): >7 N/mm²
Résistance à l'eau	EN 204-D3
Nettoyage	A l'eau tiède, tant que la colle n'est pas sèche.
Sécurité et environnement	
Mesures préventives	Les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques doivent être observées.
Mise au rebut des emballages	Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.
Mise au rebut des colles	De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.
Code d'élimination (ODS) CH	1610
Catalogue europ. des déchets	080410 déchets de colles et mastics autres que ceux indiqués à la rubrique 080409
Stockage	Dans des récipients d´origine hermétiquement clos, dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Remuer avant emploi. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 44 733 88 33
Telefax +41 44 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com

Geistlich
Ligamenta

Holzleim Miracol 8F1

Garantie	Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie.Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.
Lieu du donneur d'information	Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.
Date d'établissement	24.02.2006

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 44 733 88 33
Telefax +41 44 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
TÜV SCHWEIZ
Reg. Nr. 03-174-045
ISO 9001